





















## Caratteristiche Tecniche 20 mm

Technical Features / Caractéristiques techniques / Technische eigenschaften

Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques Technische eigenschaften	Norma Standard Norme Norm	Valori prescritti dalle norme EN 14411 - G International standards EN 14411 - G Valeurs prévues par les normes EN 14411 - G Internationale normwerte EN 14411 - G	Valori medi Average values Valeurs moyennes Durchschnittliche werte
 <b>LATI</b> Sides Cotes Seiten	EN ISO 10545-2	± 0,3% Max (± 1,0 mm max)	<b>CONFORME</b> COMPLYING
 <b>SPESORE</b> Thickness Epaisseur Dicke	EN ISO 10545-2	± 5,0% Max (± 0,5 mm max)	<b>CONFORME</b> COMPLYING
 <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> Straightness of sides Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten	EN ISO 10545-2	± 0,3% Max (± 0,8 mm max)	<b>CONFORME</b> COMPLYING
 <b>ORTOGONALITÀ</b> Rectangularity Perpendicularité Rechtwinkligkeit	EN ISO 10545-2	± 0,3% Max (± 1,5 mm max)	<b>CONFORME</b> COMPLYING
 <b>PLANARITÀ</b> Surface flatness Planeité de surface Ebenflächigkeit	EN ISO 10545-2	± 0,4% Max (± 1,8 mm max)	<b>CONFORME</b> COMPLYING
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>20 MM S ≥ 12.500N R ≥ 48 N/mm<sup>2</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALLURTO</b> Impact resistance Résistance aux chocs Stoßfestigkeit	EN ISO 10545-5	Valore dichiarato Declared value	<b>COR &gt; 0,75</b>
 <b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA</b> Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>
 <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value	<b>&lt; 7,1 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b>
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> Resistance to thermal shocks Résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen	EN ISO 10545-9	Test superato secondo EN ISO 10545-1 Pass according EN ISO 10545-1	<b>CONFORME</b> COMPLYING
 <b>DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ</b> Moisture expansion Dilatation à l'humidité Feuchtigkeitsdehnung	EN ISO 10545-10	Valore dichiarato Declared value	≤ 0,2%
 <b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> Crazing resistance Résistance au treillisage Widerstand gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Test superato secondo EN ISO 10545-1 Pass according EN ISO 10545-1	<b>NESSUN DANNO</b> NO DAMAGE
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Test superato secondo EN ISO 10545-1 Pass according EN ISO 10545-1	<b>NESSUN DANNO</b> NO DAMAGE
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> Resistance to chemicals Résistance à l'attaque chimique Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 10545-13	B MIN.	<b>A*</b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Resistance to stains Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value	<b>5*</b>
 <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> Lead and cadmium discharge Perte de plomb et cadmium Abgabe von Blei und Cadmium	EN ISO 10545-15	Valore dichiarato Declared value	<b>Pb &lt; 0,1</b> <b>Cd &lt; 0,01 mg/dm<sup>2</sup></b>
 <b>PICCOLE DIFFERENZE DI COLORE</b> Small colour differences Légère différence de couleur Kleine Farbabweichungen	EN ISO 10545-16	Δecmc < 0,75(1)	<b>SE CONCORDATO</b> IF AGREED
 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> Reaction to fire Reaction au feu Brandverhalten	-	Cl. A1 or a1fl(1)	<b>A1/ A1FL</b>
 <b>SCIVOLOSITÀ</b> Slip resistance Glissance Rutschwert	DIN EN 16165 - ANNEX A	-	<b>A+B+C</b>
	DIN EN 16165 - ANNEX B	-	<b>R11</b>
	ANSI A326.3	Wet and Dry	<b>DCOF ≥ 0,50</b>
	BCR-TORTUS	-	<b>μ &gt; 0,45</b>